

NORDAN OVERFLATEBEHANDLING

For at overflatebehandlingen skal bli best mulig kreves gode trematerialer, god høvelkvalitet og utfresinger, vakuuimpregnering, grundig forarbeid og sparkling og kvalitetsmaling påført med det rette utstyret av fagfolk. Vi har lagt stor vekt på alt dette og valgt følgende behandlinger:

IMPREGNERING

Produktene er vakuuimpregnert iht. inntrengningsklasse NP3 i NS-EN 351-1 (Tre og trebaserte produkters holdbarhet - Heltre behandlet med trebeskyttelsesmiddel - Del 1: Klassifisering av trebeskyttelsesmidlets inntrenging og opptak). Impregneringen beskytter mot sopp og råteangrep.

MALTE PRODUKTER:**Grunning**

Til grunning har vi valgt Akzo Nobel US grunn som er en polyuretan grunning som er diffusjonsåpen, hindrer gulning av kvister og gir dekkstrøket god vedheft og fyldig preg.

Dekkstrøk

Til dekkstrøk har vi valgt Akzo Nobel USa 55 som er en vannbasert halvblank maling spesielt laget for dører og vinduer.

Den har gode egenskaper, god vedheft til grunningen, og lett å vedlikeholde med de fleste utendørs malinger, og sist men ikke minst intervallene for vedlikehold kan økes fra ca. 5 år til 7 år.

TRANSPARENT FARGER

Til de som vil ha transparente farger har vi valgt Sikkens som leveres i 6 farger. Transparente farger står ikke så godt utvendig som malte produkter, det må derfor regnes med oftere vedlikehold.

KLAR LAKK

En del vil ha klarlakk innvendig og til dette har vi valgt Akzo Nobel XV 600. Lakken bør kun brukes som ferdigbehandling innvendig, men kan og brukes utvendig i byggeperioden for senere behandling av dekkende maling.

TO FARGER

To farger er en del brukt, men det er en dyr og vanskelig produksjon, vi anbefaler derfor at fargen utvendig påføres etter monteringen på byggeplassen, eller at en velger aluminiumsbelagte vinduer der en kan få den fargen en ønsker.

FØLGENDE ER STANDARD UTFØRELSE:**Maling:**

- 1 Protim P-vac 11 vakuuimpregnering.
- 2 Akzo Nobel US grunn.
- 3 Akzo Nobel USa 55.

Transparente farger:

- 1 Protim P-vac 11 vakuuimpregnering.
- 2 Sikkens grunning.
- 3 Sikkens topp.

Klarlakk innvendig:

- 1 Protim P-vac 11 vakuuimpregnering.
- 2 Akzo Nobel XV 600

Standard hvit er NCS S0502 Y.

Forøvrig leveres overflatebehandlingen etter avtale, og farger etter NCS eller Ral fargekart.

FORHOLD EN BØR KJENNE TIL:

I noen tilfeller vil signalfarger falme i sollys.

På gul-grønne farger kan det oppstå metameri ¹⁾.

For alle utførelser gjelder at små sår og ujevnheter må tolereres.

Dette gjelder spesielt på ikke synlige flater når vinduene er i lukket stilling.

¹⁾= **Metameri** oppstår når to overflater som har samme farge i én belysning, men framstår som forskjellige i en annen. Fargetemperaturen i lyset, materialet du har malt på og selve NCS-koden kan gjøre at ei ståldør og murveggen ved siden av framstår som helt ulike, selv når de er malt med nøyaktig samme maling..

SENERE VEDLIKEHOLD

Utvendig vil tiden mellom hvert nødvendig vedlikehold variere. Vi regner med at Akzo Nobel USa 55 dekkende behandling vil holde i 5-7 år avhengig av hvor utsatt det står. Likevel bør man kontrollere en gang pr. år. Til dette kan en bruke en stiv børste. Dersom en lett kan børste av beisen/malingen bør dette gjøres før nytt beisstrøk påføres. Man kan da benytte en hvilken som helst diffusjonsåpen beis/maling.

Innvendig vil Akzo Nobel USa 55 som er dekkende behandling holde seg i 10 - 20 år.

Innvendig bør man eventuelt skrape, slipe og sparkle før videre behandling med blank interiør maling.